

Technický list 990

Technický list platí pre výrobky		protectBIT® PYE G S40 mineral PYE G S40 mineral			
Opis výrobku		Nataviteľné asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu SBS sú pásy s nenasiakovou nosnou vložkou zo sklenej tkaniny, vybavenou obojstrannou krycou vrstvou z modifikovaného asfaltu SBS a separačnou vrstvou, tvorenou ľahko tavitelnou fóliou na strane spodnej a jemnozrnným minerálnym posypom na strane hornej.			
Oblasť použitia		V strešnej skladbe ako podkladový pás alebo medzivrstva strešného súvrstvia. V spodnej stavbe ako hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako ochrana proti radónu.			
Vrstvová skladba výrobku		povrch horný krycia vrstva nosná vložka krycia vrstva povrch spodný	jemnozrnný minerálny posyp modifikovaný asfalt SBS sklená tkanina modifikovaný asfalt SBS tavitelná fólia		
Vyhotovenie a označenie výrobku		Pás sa vyrába v rolách so šírkou 1 m a s dĺžkou 7,5 m. Hrúbka pásu je 4,0±0,2 mm.			
Podľa určenia spadá do skúšobných noriem		EN 13969 EN 13707 EN 13970 ČSN 73 0601	ako izolácia proti tlakovej vode ako podkladová + medzivrstva pre hydroizoláciu striech ako asfaltové parozábrany ako ochrana stavieb proti radónu z podlažia		
Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 990 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.					
Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.					
Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota
Rozmery	dĺžka	1848-1		m	min. udávaná dĺžka
	šírka	1848-1		m	1,00 m ± 0,8 %
	priamosť	1848-1		mm	max. 20 mm/10 m dĺžka
Zjavné chyby		1850-1		-	bez zjavných chýb
Hrúbka		1849-1		mm	4,0±0,2
Vodotesnosť		1928	metóda B	kPa	pri 200 kPa vyhovuje
Priepustnosť vodnej pary		1931		μ	>28 000
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E
Správanie pri vonkajšom požiari		13501-5		-	podľa strešného systému
Ťahové vlastnosti:		12311-1		N/50 mm	1300±200
Pevnosť					2000±200
Ťahové vlastnosti:		12311-1		%	13±5
Ťažnosť					13±5
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	250±50
Pevnosť spoja		12317-1		N/50 mm	1200±200
Ohybnosť pri nízkych teplotách		1109		°C	-15
Odolnosť proti stekaniu pri vyšších teplotách		1110		°C	100
Umelé starnutie	ohybnosť	1296, 1109		°C	pri -15 °C vyhovuje
	stekavosť	1296, 1110		°C	pri 100 °C vyhovuje
	vodotesnosť	1296, 1928		kPa	pri 200 kPa vyhovuje
Odolnosť proti statickému zaťaženiu		12730		kg	5
Odolnosť proti nárazu		12691	metóda A	mm	1000
Vplyv chemikálií na vodotesnosť		1847, 1928		-	vyhovuje
Súčiniteľ difúzie radónu*		v páse		m ² /s	1,4 x 10 ⁻¹¹
		v spoji			1,9 x 10 ⁻¹¹

Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 2+, 3

* Je odvodený z denníka rovnakého typu asfaltového pásu s iným obchodným názvom.