

Technický list 010

Technický list platí pre výroby		charBIT[®] A330 H A330 H				
Opis výrobku		Asfaltovaný pás typu A je naimpregnovaná nasiakavá nosná vložka zo strojovej handrovej lepenky (najlacnejší pás). Výrobok nemá žiadnu povrchovú úpravu.				
Oblasť použitia		Ako dočasná a provizórna hydroizolácia stavieb, dočasne ako provizórny strešný pás, ako provizórne krytie aj mimo oblasti stavebníctva (napr. prikrytie rôznych materiálov pred zrážkovou vodou).				
Vyhotovenie a označenie výrobku		Nosná vložka - strojová handrová lepenka - je naimpregnovaná cestným asfaltom. Pásky sa predávajú v rolách so šírkou 1 m a s dĺžkou 20,0 m a 30,0 m.				
Podľa určenia spadá do skúšobných noriem		EN 13859-2 ako podkladová a pre poistné hydroizolácie pre steny EN 13707 ako separačná vrstva				
Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 010 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.						
Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.						
Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota	
Rozmery	dĺžka	1848-1		m	min. udávaná dĺžka	
	šírka	1848-1		m	1,00 m ±0,8 %	
	priamosť	1848-1		mm	max. 20 mm/10 m dĺžka	
Zjavné chyby		1850-1		-	bez zjavných chýb	
Plošná hmotnosť		1849-1		kg/m ²	0,60 ±0,15	
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E	
Ťahové vlastnosti: Pevnosť	pozdlžna	12311-1		N/50 mm	≥ 400	
	priečna				≥ 250	
Ťahové vlastnosti: Ťažnosť	pozdlžna			%	≥ 1,5	
	priečna				≥ 2,5	
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	≥ 50	
Umelé starnutie	Ťahové vlastnosti: Pevnosť	pozdlžna	12311-1	N/50 mm	≥ 350	
		priečna			≥ 200	
	Ťahové vlastnosti: Ťažnosť	pozdlžna			%	≥ 1,0
		priečna				≥ 2,0
Vodotesnosť		13111		W1	0 ml	
Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné						

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 2+, 3

Technický list 010

Technický list platí pre výroby		charBIT[®] A500 H A500 H				
Opis výrobku		Asfaltovaný pás typu A je naimpregnovaná nasiakavá nosná vložka zo strojovej handrovej lepenky (najlacnejší pás). Výrobok nemá žiadnu povrchovú úpravu.				
Oblasť použitia		Ako dočasná a provizórna hydroizolácia stavieb, dočasne ako provizórny strešný pás, ako provizórne krytie aj mimo oblasti stavebníctva (napr. prikrytie rôznych materiálov pred zrážkovou vodou).				
Vyhotovenie a označenie výrobku		Nosná vložka - strojová handrová lepenka - je naimpregnovaná cestným asfaltom. Pásky sa predávajú v rolách so šírkou 1 m a s dĺžkou 20,0 m.				
Podľa určenia spadá do skúšobných noriem		EN 13859-2 ako podkladová a pre poistné hydroizolácie pre steny EN 13707 ako separačná vrstva				
Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 010 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.						
Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.						
Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota	
Rozmery	dĺžka	1848-1		m	min. udávaná dĺžka	
	šírka	1848-1		m	1,00 m ±0,8 %	
	priamosť	1848-1		mm	max. 20 mm/10 m dĺžka	
Zjavné chyby		1850-1		-	bez zjavných chýb	
Plošná hmotnosť		1849-1		kg/m ²	0,90 ±0,15	
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E	
Ťahové vlastnosti: Pevnosť	pozdlžna	12311-1		N/50 mm	≥ 500	
	priečna				≥ 300	
Ťahové vlastnosti: Ťažnosť	pozdlžna			%	≥ 1,5	
	priečna				≥ 2,5	
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	≥ 50	
Umelé starnutie	Ťahové vlastnosti: Pevnosť	pozdlžna	12311-1	N/50 mm	≥ 450	
		priečna			≥ 250	
	Ťahové vlastnosti: Ťažnosť	pozdlžna			%	≥ 1,0
		priečna				≥ 2,0
Vodotesnosť		13111		W1	0 ml	
Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné						

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 2+, 3